

# Afix Articoll Maderas

## Adhesivo Acuoso

### Descripción

**Afix Articoll Maderas** es un homopolímero vinílico modificado de alta viscosidad. Formulado para el pegado, ensamblado o enchapado de maderas duras o blandas.

### Propiedades Físicas

Color	:	Blanca
Aspecto	:	Viscoso
Contenido de sólidos	:	40 – 44%
Peso específico	:	1 gr/cc aprox.
Viscosidad	:	20.000 – 30.000 mPas (SP6/20RPM/ 30°C)

Tiempo secado	:	10 min
T° de trabajo	:	Mayor a 8°C

### Rendimiento

150 - 200 gr/m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad y absorción de los sustratos y tipo de aplicación.

### Forma de Aplicar

Aplicar una capa delgada y uniforme sobre superficies limpias de polvo y grasa.

Revolver el producto antes de usar.

Condiciones óptimas de aplicación:

- Temperatura de trabajo: 18 – 20°C
- Humedad de la madera: 8% – 12%
- Humedad relativa: 50 – 60 %
- Presión: 5 kg/ cm<sup>2</sup>

Tiempo mínimo de presión: Enchape a temperatura de 90°C y chapa de hasta 1mm, 4 – 5 minutos

Ensamble a temperatura ambiente (23°C): 1 – 2 horas

### Precauciones

Mantener en envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel.

Evitar temperaturas extremas.

Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada seis meses.

### Presentación

Bolsa 1kg	Balde 20 kg
Botella 1kg	Fibrotambor 100 kg
Lechero 3,2 kg	Tote 1000 kg

# ARTECOLA

QUÍMICA

Fabricado y distribuidor por:  
**ARTECOLA CHILE S.A.**  
Av. Manuel Antonio Matta 1771,  
Quilicura, Chile  
Ventas: (56-2) 2899 6302  
Fax: (56-2) 2899 6305  
E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

• **Fecha de Revisión 01/ Agosto 2014. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores.**